

## FINICEM 4 BIANCO

**DESCRIZIONE:** premiscelato a base di cemento bianco, inerti calcarei fini, resine in polvere e additivi specifici, dosati in rapporto costante.

Il FINICEM 4 BIANCO viene utilizzato come rasante per intonaci cementizi interni ed esterni, mediante applicazione a mano. Il FINICEM 4 BIANCO finito a frattazzo assume un aspetto estetico tipo bianco liscio.

### DATI TECNICI:

Peso specifico in polvere:	850 Kg / mc +/- 5% determinato in caduta libera
Peso specifico in opera:	1000 Kg / mc +/- 5%
Granulometria:	< 2,2 mm
Acqua d'impasto:	circa 0,5 Lt / Kg
pH:	12 (fortemente basico)
Ritenzione acqua:	98% +/- 5%
Resistenza a compressione (28 gg):	> 2,5 N / mmq
Resistenza a flessione (28 gg):	> 1,0 N / mmq
Resistenza al passaggio di vapore:	u = 12
Reazione al fuoco:	classe "0"
Resa metrica teorica:	1 Kg / mq spessore 1 mm

**APPLICAZIONE:** il FINICEM 4 BIANCO si aggiunge nel giusto rapporto all'acqua in secchio pulito e si miscela con agitatore meccanico.

L'applicazione si effettua con talocchia metallica a due mani in strati successivi distanziati qualche ora uno dall'altro fino ad ottenere la planarità della superficie. Lo spessore deve essere compreso tra minimo 1 mm e massimo 3 mm.

Ad asciugamento uniforme e comunque entro le 4-6 ore, si umidifica e si lavora con frattazzo di plastica o metallico fino ad ottenere un aspetto estetico liscio di colore bianco marezzato.

**CONSIGLI UTILI:** Le caratteristiche tecniche e applicative del FINICEM 4 BIANCO variano a seconda delle condizioni termoigrometriche ambientali. La temperatura dell'aria e del sottofondo non deve essere inferiore a +10°C per almeno 24 h.

Su superfici esposte al sole, all'azione del vento o nel caso di clima particolarmente secco, è necessario proteggere con oppositi teli e mantenere umido tutto lo spessore per almeno 24 h. Le pitture devono essere applicate, dopo indurimento completo (28 giorni) del FINICEM 4 BIANCO.

Per applicazioni su intonaci esterni, dove si prevede contatto con acqua meteorica, è necessario un trattamento con IDROVIC, soluzione siliconica, o con idonea pittura per esterni.

In particolare utilizzare pitture elastomeriche nel caso di facciate esposte a dilavamenti o in presenza di umidità.

Il FINICEM 4 BIANCO non è idoneo ad essere rivestito con materiali lapidei o ceramici e stucchi marmorizzati. Non può essere applicato su intonaci a base di gesso e direttamente su cemento armato.

**CAPOBIANCO S.R.L.**

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 Putignano (BA)

P.IVA: 05249450726

Tel/Fax: 080 4054599