

FINICEM 2 GRIGIO

DESCRIZIONE: premiscelato a base di cemento Portland, inerte siliceo fine ed additivi specifici. Il FINICEM 2 GRIGIO trova applicazione come finitura delle superfici a vista di intonaci premiscelati a base cemento per interni ed esterni. L'aspetto estetico del FINICEM 2 GRIGIO, ad avvenuta applicazione, è analogo a quello del "civile fine", omogeneo ed uniforme, di colore grigio chiaro.

DATI TECNICI:

Peso specifico in polvere:	1200 Kg / mc +/- 5% determinato per caduta libera
Peso specifico in opera:	1300 Kg / mc +/- 5%
Granulometria:	< 1 mm
Acqua d'impasto:	0,28 Lt / Kg +/- 3%
pH:	12 (fortemente basico)
Consistenza:	165 mm +/- 3%
Ritenzione acqua:	96% +/- 5%
Resistenza a compressione:	> 5 N / mmq
Resa metrica teorica:	1,5 Kg / mq spessore 1 mm
Fattore di resistenza al vapore:	u = 12
Permeabilità al vapore:	= 5,7x10 Kgm / (mq hKgf/mq)
Reazione al fuoco:	classe "0"

APPLICAZIONE: il FINICEM 2 GRIGIO si aggiunge nel giusto rapporto all'acqua in secchio pulito e si miscela con agitatore meccanico. L'applicazione si effettua con talocchia metallica a due mani in strati successivi distanziati qualche ora l'uno dall'altro, fino ad ottenere la planarità della superficie. Lo spessore deve essere compreso tra minimo 1 mm e massimo 3 mm. Ad asciugamento uniforme e comunque entro le 4-6 h, si umidifica e si lavora con frattazzo di spugna per ottenere un aspetto estetico tipo civile fine.

CONSIGLI UTILI: le superfici dell'intonaco cementizio, prima di essere rasate con FINICEM 2 GRIGIO, devono essere opportunamente lamate in modo che siano asportate tutte le tracce di boiaccia di cemento. La polvere deve essere eliminata con irrorazione abbondante di acqua, fino a rifiuto. Entro e non oltre 24 h da quest'operazione si può iniziare l'applicazione di FINICEM 2 GRIGIO.

Per applicazioni esposte alle intemperie e su intonaci sfarinanti è necessaria una preventiva imprimitura con Viprimer diluito 1: 3 e stesura di FINICEM 2 GRIGIO fresco su fresco.

CAPOBIANCO S.R.L.
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.
70017 Putignano (BA)
P.IVA: 05249450726
Tel/Fax: 080 4054599