

## FINICEM 8 GRIGIO

**DESCRIZIONE:** premiscelato a base di cemento Portland, inerti silicei, resine in polvere e additivi specifici dosati in rapporto costante e fibre minerali.

Il FINICEM 8 GRIGIO trova applicazione come rasante per strutture prefabbricate in cemento armato interne ed esterne, mediante applicazione a mano.

E' idoneo anche per rivestire intonaci cementizi isolanti o per ripristinare intonaci cementizi ammalorati.

Il FINICEM 8 GRIGIO finito a frattazzo assume un aspetto estetico tipo civile fine. Colore grigio.

### DATI TECNICI:

Peso specifico in polvere:	1200 Kg / mc +/- 5% determinata per caduta libera
Peso specifico in opera:	1350 Kg / mc +/- 5%
Granulometria:	< 1 mm
Acqua d'impasto:	circa 0,25 Lt / Kg
pH:	12 (fortemente basico)
Ritenzione acqua:	> 99% +/- 5%
Resistenza a compressione (28gg):	> 5 N / mmq
Resistenza a flessione (28gg):	> 1 N / mmq
Resistenza al passaggio di vapore:	u = 12
Reazione al fuoco:	classe "0"
Resa metrica teorica:	1,35 Kg / mq spessore 0,1 cm

**APPLICAZIONE:** il FINICEM 8 GRIGIO si aggiunge nel giusto rapporto all'acqua in secchio pulito e si miscela con agitatore meccanico.

L'applicazione si effettua con talocchia metallica a due mani in strati successivi distanziati qualche ora uno dall'altro fino ad ottenere la planarità della superficie.

Lo spessore deve essere compreso tra 1 mm e massimo 3 mm.

Ad asciugamento uniforme e comunque entro le 4-6 h, si umidifica e si lavora con frattazzo di spugna per ottenere un aspetto estetico tipo civile fine.

**CONSIGLI UTILI:** le superfici dei prefabbricati in cemento armato, prima di essere rasate con FINICEM 8 GRIGIO, devono essere accuratamente controllate e opportunamente trattate in modo che siano asportate tutte le tracce di polvere, boiacche di cemento, tracce di disarmanti.

I giunti tra i pannelli prefabbricati devono essere in precedenza sigillati con lo stesso FINICEM 8 GRIGIO impastato con canapa. Le caratteristiche tecniche e applicative del FINICEM 8 GRIGIO variano a seconda delle condizioni

termoigometriche ambientali. La temperatura dell'aria e del sottofondo non deve essere inferiore + 10°C per almeno 24 h.

Su superfici esposte al sole, all'azione del vento o nel caso di clima particolarmente secco, è necessario proteggere con appositi teli e mantenere umido tutto lo spessore del FINICEM 8 GRIGIO con leggere nebulizzazioni di acqua per almeno 24 h.

Le pitture devono essere applicate, dopo indurimento completo (28 gg) del FINICEM 8 GRIGIO. Non è idoneo ad essere rivestito con materiali lapidei o ceramici e stucchi marmorizzati.

**CAPOBIANCO S.R.L.**

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 Putignano (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080/4054599