

## PITTURA A CALCE

**DESCRIZIONE:** è una pittura minerale a base di legante prevalentemente idraulico, calce idrata, rinforzato solo con piccole percentuali di speciali resine sintetiche, alcali resistenti, che ne migliorano il potere legante e la resistenza agli agenti atmosferici, senza nulla togliere alle caratteristiche di traspirabilità e di aspetto rustico delle pitture minerali.

Addizionata con opportuni additivi che le assicurano ottima conservazione, facilità di applicazione e uniformità di esecuzione del tutto paragonabili alle pitture a totale legante sintetico, la pittura a calce si adatta armoniosamente alla finitura di nuove o vecchie abitazioni in centri storici antichi, ville o tipici ambienti rurali.

### DATI TECNICI:

Aspetto	opaco
Colore	bianco e tinte a richiesta. Tinte molto scure sono sconsigliate e in genere impossibili da realizzare.
Viscosità a 25°C	7000 cps al confezionamento (Brookfield rv5 a 20 g)
P.s.	1,48 Kg / l

**APPLICAZIONI:** a pennello o rullo previa diluizione al 15-20% con acqua direttamente su supporto asciutto e pulito a temperature comprese tra gli 8 e i 35°C in condizioni atmosferiche favorevoli.

**ESSICCAZIONE:** asciutta dopo un'ora ricopribile dopo sei ore.

**CONSIGLI UTILI:** proteggersi gli occhi e le mani durante l'applicazione.

Teme il gelo, conservare a temperatura superiore a 0°C. Stemperare la pittura mediante buona agitazione prima della diluizione. Non utilizzare lotti diversi della stessa tinta nella medesima specchiatura. Mescolare tra loro spezzoni di lotti diversi.

Richiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

**CAPOBIANCO S.R.L.**

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 Putignano (BA)

P.IVA 05249450726

Tel/Fax 080/4054599