

Mano di fondo trasparente per finitura ai Silicati di Potassio

COMPOSIZIONE: è un prodotto formulato a base di silicato di potassio modificato e additivi, atti a conferire buona stabilità e penetrazione nei supporti ed alta traspirabilità. Tali componenti assicurano una lunga durata nel tempo e sono inattaccabili dalle muffe e dai batteri.

CLASSIFICAZIONE: UNI 8681: vernice per strato di fondo, in soluzione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico-reattivo, opaca, ai silicati inorganici.

IMPIEGHI: Il prodotto si applica solo su supporti minerali ed è impiegato come mano di fondo per uniformare l'assorbimento dei supporti prima del trattamento di finitura con la pittura ai silicati di potassio.

VALORI CHIMICO-FISICI: Stato fisico: Liquido

Resina legante: Silicato di potassio modificato

Colore: Trasparente

Massa volumica: 1.10 Kg/l

Residuo secco in peso: 15%

pH: 11

MESSA IN OPERA: Prima di applicare il fondo trasparente per finitura ai silicati di potassio rimuovere ogni traccia di pittura organica o rivestimento eventualmente presente. Il prodotto è pronto all'uso e si applica a pennello o rullo di lana a pelo corto in una sola mano. Dopo 24 ore si applica la pittura ai silicati di potassio. Essiccazione in 12-24 ore a seconda del grado di umidità atmosferica. Non applicare il prodotto quando le pareti sono esposte direttamente ai raggi solari o molto calde, in presenza di forte vento ed a temperatura inferiore ai 5°C. Consumi: circa 150g/mq.

COMMERCIALIZZAZIONE: Il fondo trasparente per finitura ai silicati di potassio è venduto in confezioni da 14 litri.

AVVERTENZE: Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali e le pareti contigue a quelle da rivestire che potrebbero essere danneggiate dalla forte alcalinità del prodotto. Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto a temperatura non inferiore ai 5°C massimo per 6 mesi.

CAPOBIANCO S.R.L.
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.
70017 PUTIGNANO (BA)
P.IVA 05249450726
Tel / Fax 080 4054599