

Rivestimento ai Silicati di Potassio

COMPOSIZIONE: Intonaco minerale a base di silicato in soluzione, sabbie minerali a granulometria variabile, pigmenti inorganici in dispersione di silicati alcalini modificati con resine acriliche (max 5%). Possiede massima traspirabilità al vapore d'acqua, buona idrorepellenza, ottima resistenza alle intemperie, agli agenti inquinanti, insensibile all'azione di muffe e batteri.

CLASSIFICAZIONE: UNI 8682: Rivestimento plastico continuo Spatolato, monocomponente, ad essiccamento chimico-reattivo, ai silicati inorganici.

IMPIEGHI: Il prodotto si applica solo su supporti minerali ed è impiegato per il rifacimento e il ripristino di facciate nei centri storici, ma anche su supporti nuovi dove si vuole ottenere un'elevata traspirabilità della muratura.

VALORI CHIMICO-FISICI: Stato fisico: Pastoso

Resina legante: Silicato di potassio modificato

Colore: Bianco e colori a richiesta

Massa volumica: 1.83 Kg/l

Residuo secco in peso: 70%

pH: 11

Sd: <0.2m m=70

Assorbimento d'acqua: <0.1 Kg/mq * h 0,5

Spessore medio: circa 2 mm (grana media)

MESSA IN OPERA: Applicare sul supporto minerale una prima mano di fondo in tinta per uniformare l'assorbimento. Dopo 24 ore si applica il rivestimento diluito al 2-3% con acqua con spatola di acciaio e si rifinisce con la stessa, avendo cura di pulire frequentemente l'attrezzo. Essiccazione in 12-24 ore a seconda del grado di umidità atmosferica. Non applicare il prodotto quando le pareti sono esposte direttamente ai raggi solari o molto calde; in presenza di forte vento ed a temperatura inferiore ai 5°C. Consumi: circa 2.5 Kg/mq (per grana media).

COMMERCIALIZZAZIONE: Il rivestimento a base di silicati di potassio è venduto in confezioni da 25 Kg in due diverse granulometrie: fine e media nelle colorazioni ottenute solo con pigmenti inorganici.

AVVERTENZE: Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali e le pareti contigue a quelle da rivestire che potrebbero essere danneggiate dalla forte alcalinità del prodotto. Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto a temperatura non inferiore ai 5°C massimo per 6 mesi.

CAPOBIANCO S.R.L.
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.
70017 PUTIGNANO (BA)
P.IVA 05249450726
Tel / Fax 080 4054599