

TONACHINO ACRIL-SILOSSANICO

DESCRIZIONE: Rivestimento a spessore formulato con resine silossaniche, resine stirolo-acriliche, pigmenti resistenti all'esterno, farina di silice e sabbia.

Il **tonachino acril-silossanico** viene utilizzato su superfici esterne stabili ed asciutte di intonaco grezzo, intonaco civile, intonaci a gesso, cartongesso, etc...per la protezione e il decoro di superfici esterne ed interne in civili abitazioni, uffici pubblici, complessi industriali. E' dotato di eccellente resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici, soprattutto alla pioggia, pur mantenendo una ottima traspirabilità.

DATI TECNICI:

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto | opaco |
| Colore | bianco e tinte a richiesta |
| Viscosità a 25°C | 150000 ca. cps (Brookfield rv7 a 10g) |
| P.s. | 1,78 Kg / l |
| Applicazione | frattazzo d'acciaio, finitura con frattazzo di plastica o spugna. |
| Diluizione | tal quale o con il 3% massimo di acqua. |
| Essiccazione | a 25° C – 65% U.R. asciutto al tatto dopo 3-4 ore, secco in profondità 24-36 ore. |
| Resa | 1-1,0-1,2 kg./mq (mano unica) |
| Confezione | 25 Kg. Netto |

CICLO DI APPLICAZIONE: Si applica su superfici uniformi di intonaco perfettamente stagionato; si deve predisporre l'impalcatura in modo da consentire un'applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche. Si applica, come mano di fondo, una pittura acrilica al quarzo diluita al 25-30% in volume con acqua, con rullo o pennello. Dopo almeno 24 ore si applica il **tonachino acril-silossanico** con frattazzo d'acciaio. Quando ha avuto inizio la presa si livellano le superfici con frattazzo di plastica o di spugna. Le superfici vanno protette da pioggia battente per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C, sotto sole battente o in presenza di forte vento.

VOCE DI CAPITOLATO: Rivestimento a spessore tipo tonachino acril-silossanico a base di resine silossaniche e stirolo-acriliche, farine di silice e sabbia da applicare a spatola previa applicazione di mano di fondo con pittura acrilica al quarzo. Resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici, soprattutto alla pioggia, con ottima traspirabilità. Consumo 1.0-1.2 kg./mq in mano unica.

CONSIGLI UTILI: conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. Interrompere l'applicazione solo in presenza di interruzioni architettoniche, le riprese sono generalmente visibili. Usare prodotto con lo stesso numero di lotto di produzione per superfici continue.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali ai sensi del D.L. n°65 del 14.03.03.

CAPOBIANCO S.r.l.
Via Cavalieri del Lavoro, 43 - Z.I.
70017 Putignano (BA)
P.IVA: 05249450726
Tel./Fax: 080 4054599