

FONDO ELASTOMERICO FIBRORINFORZATO

DESCRIZIONE: il **fondo elastomerico fibrorinforzato** è prodotto a base di resine stirolo-acriliche elastiche, fibre di vetro, sabbia naturale in polvere, idoneo come mano di fondo per pareti affette da microcavillature o come azione preventiva alla formazione di crepe o cavillature. E' permeabile al vapor d'acqua pur avendo una rilevante elasticità e può essere impiegato su supporti in intonaco civile, cemento a F.A.V., cartongesso, pannelli prefabbricati, vecchie pitture e rivestimenti plastici.

DATI TECNICI:

Aspetto	massa viscosa
Colore	bianco
Viscosità	25-30.000 cps (Brookfield RV 6 a 20 giri)
Peso specifico	1,30 kg/lt
Legante	resina acrilica-stirolica con modificazione elastomerica

APPLICAZIONE: si applica con pennello o rullo previa diluizione al 5-10% con acqua.

Su pareti vecchie da ripristinare, pulire accuratamente le superfici eliminando eventuali muffe e parti in fase di distacco; ripristinare le parti mancanti con rasante **elastomerico fibrorinforzato** e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Applicare una mano di **fissativo universale** diluito 1:1 con acqua o con Isolante acrilico diluito 1:5 con acqua; dopo 6 – 8 ore applicare una mano di **fondo elastomerico fibrorinforzato** con pennello o rullo. Dopo essiccazione (12-24 ore) procedere alla pitturazione con **pittura acrilica elastica extra**.

Per superfici che presentano cavillature superiori ad un millimetro, aprire le cavillature per almeno il doppio della loro larghezza, pulire accuratamente le superfici eliminando eventuali muffe e parti in fase di distacco, fissare il tutto con una mano di fissativo universale o acrilico. Dopo 6 – 8 ore, sigillare le cavillature precedentemente aperte con **rasante elastomerico fibrorinforzato**, mescolato con cemento Portland al 30 %. Dopo essiccazione (12-24 ore) applicare su tutta la superficie il **fondo elastomerico fibrorinforzato**. Finire infine con **pittura acrilica elastica extra**.

RESA: 1-2 mq a litro per mano

ESSICCAZIONE: a 25° C – 65% U.R. 12-24 ore

VOCE DI CAPITOLATO: fondo elastomerico fibrorinforzato prodotto a base di resine stirolo-acriliche elastiche, fibra di vetro, silice macinata, idoneo al trattamento di pareti affette da microcavillature. Aspetto: massa viscosa; applicazione: pennello o rullo; diluizione con acqua al 5-10%; essiccazione: 12-24 ore; resa: 300-600 g/mq per mano secondo condizioni del supporto e spessore applicato; peso specifico: 1,3 kg/lt; Viscosità: 25.000 cps, residuo secco: 60% circa; secco di resina su residuo secco: 25% circa.

CONSIGLI UTILI: non applicare a temperature inferiori a 5°C in condizioni di elevata umidità atmosferica, in imminente pericolo di pioggia o con forte vento. Idoneo esclusivamente per superfici verticali, non applicare quindi su superfici orizzontali come terrazze ecc. Immagazzinare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto lontano da fonte di calore.

CONFEZIONE: Fusti da 14 litri.

V.O.C.: Cat. g/BA – Valore limite UE del COV per la Categoria: 50g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 30 g/L

CAPOBIANCO S.R.L.
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.
70017 Putignano (BA)
P.IVA 05249450726
Tel / Fax 080/4054599