

## RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE CONTINUO SPATOLATO

**DESCRIZIONE:** è un rivestimento murale continuo a spessore prodotto a base di emulsioni sintetiche al 100% acriliche, cariche inerti a base di quarzo e feldspati a granulometria variabile, pigmenti resistenti alla luce e alle intemperie, additivi che garantiscono facilità di applicazione e perfetta filmazione. Viene impiegato in edilizia per il decoro e la protezione di superfici esterne ad intonaco cementizio frastazzato rustico fine. Viene impiegato anche per rifiniture interne di ambienti a cui si voglia dare una tipica caratteristica rustica.

### DATI TECNICI:

aspetto	massa spatolabile ad alta viscosità
colore	bianco e tinte mazzetta
peso specifico	1,90 ± 0,05 kg/l

### APPLICAZIONE:

superfici nuove: si applica con spatola in acciaio su intonaco asciutto e stagionato, diluito al 2-3 % con acqua, previa applicazione di una mano a pennello di primer in tinta, che uniformi l'assorbimento del supporto. Dopo aver regolato lo spessore applicato agendo con spatola mantenuta parzialmente a taglio, si pareggia delicatamente agendo in senso rotatorio e con l'attrezzo a piatto, avendo cura di tenerlo costantemente pulito con plafone o spugna umidi. Per evitare giunture si consiglia di interrompere l'applicazione lungo elementi architettonici: spigoli, losanghe, cornici marcapiano ecc.

pareti da restaurare: è necessario, prima dell'applicazione del primer in tinta, asportare tutto ciò che è in fase di distacco, risarcire gli intonaci, pulire perfettamente le superfici ed applicare una mano di fissativo acrilico diluito 1 a 6.

**RESA:** lo spatolato può essere fornito in tre diverse granulometrie:  
**fine** con consumo di 1,8 kg/mq circa e resa di 2 mm di spessore  
**medio** con consumo di 2,3 kg/mq circa e resa di 2,5 mm di spessore  
**grosso** con consumo di 2,8 kg /mq circa e resa di 3 mm di spessore.

**ESSICCAZIONE:** asciutto al tatto 3-4 h, essiccazione in profondità 12-24 h a seconda delle condizioni ambientali.

**CONSIGLI UTILI:** non applicare in imminente pericolo di pioggia, in presenza di forte vento, su pareti esposte direttamente all'irraggiamento solare ed a temperature inferiori a 5° C.

**CONFEZIONE:** fustini da kg 25 netto.

---

CAPOBIANCO S.r.l.  
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.  
70017 PUTIGNANO (BA)  
P.IVA: 05249450726  
Tel/Fax: 080 4054599